

Kährs SUPREME Kolekce GRANDE 20 mm

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Oblasti vhodné pro pokládku a speciální vlastnosti materiálu:

- Podlahy Kährs z kolekce Grande jsou vhodné především pro pokládku v domácím prostředí.
- Rozměrově stabilní díky procesu kontroly klimatu při výrobě.
- S pero-drážkou.
- Precizní zpracování podlah umožňuje rychlou a jednoduchou pokládku.
- Vysoce kvalitní dřevěné podlahy, které Vám vydrží po mnoho let.
- Dlouhá a široká prkna.
- Jedinečný design podlah, ručně škrabaný a kartáčovaný povrch, kouřová úprava, moření a zkosené hrany.
- Povrchová úprava v přírodním oleji.

Konstrukce podlah Grande:

- 1-lamelová prkna
- Nosná střední vrstva z překližky.
- Spodní vrstva z topolové dýhy.
- Celková tloušťka podlahy je 20 mm.
- Tloušťka nášlapné vrstvy je cca 6 mm.

Rozměry:

Šířka:	260 mm
Délka:	2800 mm
Desek v balení:	4
Obsah balení:	2,91 m ²
Váha:	13 kg / m ²

Povrchová úprava:

- V přírodním oleji, který podtrhuje a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva.
- Kartáčovaný a ručně škrabaný povrch, zkosené hrany na všech stranách.
- Moření a (nebo) kouřová úprava.

Požadavky na podklad:

- Podklad musí být suchý, čistý, rovný a pevný a musí splňovat požadavky ČSN 74 4505.
- Dodržujte také požadavky na podklad, které udává výrobce Kährs. (Subfloor requirements brochure, Download library, na stránkách www.kährs.com)

Instalace podlah Kährs Grande:

- Dřevěné podlahy Kährs se pokládají plovoucím způsobem. To znamená, že jednotlivé desky se volně pokládají na podklad a jsou k sobě uzamčeny (přilepeny) pouze ve spojích.
- Podlahu Grande je možno také přilepit k podkladu.
- Povolený odpad materiálu je přibližně 5% při běžné pokládce podélně v místnosti.
- Při pokládce příčně k místnosti je povolený odpad materiálu 8 – 10%.
- Je-li podlaha s perodrážkou pokládána v ploše širší než 18 m, musí být podlaha rozdělena dilatací.
- Podložka pro snížení kročejové hlučnosti se pokládá pod podlahu.
- Balíky obsahují 3 celé lamely a jednu půlenou.
- Otevřete několik balení a jednotlivé desky před pokládkou promíchejte tak, aby byl celkový vzor na podlaze jednotný.

Podlahové vytápění a tepelná vodivost:

- Podlahy Kährs jsou vhodné pro pokládku na podlahové topení.
- Tepelná vodivost: 0,14 W/m*K
- Mějte na paměti, že podlahové vytápění způsobuje vysychání dřeva, díky čemuž dochází ke smršťování podlah. Z tohoto důvodu se mohou v zimním a suchém období objevit praskliny na povrchu podlahy nebo spáry mezi jednotlivými prkny.
- Při pokládce na podlahové topení doporučujeme použít podlahový papír jako mezivrstvu.

Údržba:

Detailní informace o údržbě naleznete v Kährs návodu na údržbu a čištění podlah.

Zbytková vlhkost:

Dodané podlahy mohou mít zbytkovou vlhkost $6,5 \pm 0,5$ %.